



BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 1923

1 lapas (Viso 2 lapai)

2008 m. lapkričio mėn. 07 d.

Užsakovas UAB „Laikesta“, Salduvės g. 44, Šiauliai  
(pavadinimas ir adresas)

Gamintojas ZAO „Grupa Kompanij „Penetron-Rosija“  
(jei nesutampa su užsakovu, pavadinimas ir adresas)

Bandomasis objektas betono įmaišinis priedas „Penetron Admix“  
(objekto pavadinimas, ND žymuo arba aprašymas, arba atpažinimo būdas)

Bandomojo objekto pristatymo data 2008-05-08

Bandyimų data 2008 06 23 – 07 21

Bandyimų vieta \_\_\_\_\_  
(jei bandymas atliktas ne laboratorijos patalpose)

Bandiniai atrinkti pagal betono įmaišinis priedas pristatytas užsakovo  
(dokumento numeris, data)

Bandymai atlikti pagal LST EN 12390-3:2003  
(ND žymuo arba metodo aprašymas)

Nuokrypiai nuo bandymų metodų \_\_\_\_\_  
(jei tokie buvo)

**BANDYMŲ REZULTATAI** pateikti bandymų protokolo 2 lape.

Bandyimų rezultatai galioja tik pateiktam bandomajam objektui. Protokolą galima dauginti tik visą. Protokolo dalį galima dauginti ir platinti tik gavus raštišką laboratorijos leidimą.

Kita informacija:  nėra

Priedai:  nėra



**BETONO ĮMAIŠINIS PRIEDAS „PENETRON ADMIX“**

**Kontrolinio betono stipris gniuždant**

Bandinio Nr.	Bandinių matmenys, mm	Ardančioji jėga, N	Koeficientas	Stipris gniuždant, MPa	Vidutinė reikšmė, MPa	Nustatyta betono klasė
1	100x99x100	225000	0,95	21,5	22,0	C16/20
2	100x100x100	218000	0,95	20,5		
3	100x100x100	234000	0,95	24,5		

**Betono su priedu „Penetron Admix“ stipris gniuždant**

*Priedo kiekis 1 % nuo cemento kiekio betono mišinyje.*

Bandinio Nr.	Bandinių matmenys, mm	Ardančioji jėga, N	Koeficientas	Stipris gniuždant, MPa	Vidutinė reikšmė, MPa	Nustatyta betono klasė
4	100x99x100	304000	0,95	29,0	28,5	C20/25
5	100x100x100	300000	0,95	28,5		
6	100x100x100	288000	0,95	27,5		

Bandymus atliko inžinierius Aloyzas Sadauskas

Bandymų protokolą paruošė ir skaičiavimus atliko  
statybinių bandymų vadybininkė Natalija Rumianceva

Direktorius  
Aloyzas Sadauskas



Technikos vadovė  
Liudmila Daukšienė

