

Типром POL

Обеспыливатель

СТО 001-59355715-2015




Бетон



Кирпич



1 л



5 л



Водонепроницаемость
120 мм



Долговечность



Готов
к применению

Готовый к применению состав, представляющий собой композицию на основе акриловых сополимеров и модифицирующих добавок.

Типром POL

СТО 001-59355715-2015

Описание:

Готовый к применению состав, представляющий собой композицию на основе акриловых сополимеров и модифицирующих добавок.

Назначение:

- Применяется в качестве защитного состава, обеспыливателя и упрочнителя бетонных полов **внутренних площадок**: складов, производственных цехов, гаражей, автостоянок, торговых центров, рынков и других объектов с повышенной пешеходной и транспортной нагрузкой.
- Используется для обеспыливания и тонирования кирпичных стен помещений в стиле лофт.

Упаковка:

Полиэтиленовые емкости 1 и 5 литров.

Свойства:

- Обеспыливает и упрочняет бетонные поверхности;
- Увеличивает износостойкость (на 54%) и снижает истираемость поверхностей;
- Придает бетонным поверхностям водозащитные свойства;
- Обеспечивает поверхностям масло- и бензостойкость, стойкость к воздействию разбавленных растворов кислот и щелочей;
- Предотвращает коррозию бетона;
- Усиливает насыщенность цвета бетонных поверхностей и придает им полуматовый блеск;
- Срок службы покрытия от 4 до 15 лет в зависимости от интенсивности нагрузок.

Способ применения:

Работы проводить при температуре от +5 °С до +35 °С. Состав наносить не ранее 28 суток после укладки бетона. Перед нанесением состава удалить с поверхности бетона цементное молочко, высолы и загрязнения с помощью очистителя «Лепта Химфрез». После очистки промыть поверхность большим количеством воды. Если поверхность не содержит цементного молочка и загрязнений, достаточно предварительно удалить пыль. Перед применением взболтать. Состав наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи распылителя низкого давления или путем разлива из тары с последующим распределением материала

Обеспыливатель

с помощью щеток (мягкий ворс). Поверхность должна оставаться мокрой в течение 30 минут (исходя из этого требования, подбирается расход состава). Не допускать образования луж и просыхания отдельных участков — избытки материала равномерно распределять по поверхности с помощью щеток. При обработке наклонных поверхностей (пандусы) – наносить в два-три слоя с интервалом не более 30 минут. Эксплуатация поверхности допускается не ранее 24 часов, после обработки. В случае интенсивных нагрузок – не ранее 7 суток. Деко-ративные характеристики поверхности будут зависеть от чистоты и ровности бетона перед обработкой. *Для устройства разметки на бетонной поверхности, обработанной составом Типром POL, рекомендуется использовать акриловые краски, соответствующие требованиям ГОСТ Р 51256-2011 и ГОСТ Р 52575-2006.*

Расход материала:

150-400 мл на 1 м² (в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности)

Технические показатели качества:

- Прочность к истиранию, кг/мкм, не менее: 20
- Водонепроницаемость, мм. вод. ст., не менее: 120
- Снижение пыления, раз, не менее: 20

Хранение и транспортировка:

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при плюсовой температуре в ненарушенной заводской упаковке. Допускается перевозка при температуре от -15 °С до +35 °С. Выдерживает до 4-х циклов замораживания.

Меры безопасности:

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки, респиратор, спецодежду. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных.

Контакты:

г. Краснодар, ул. Уральская, 212/7
Тел.: +7 (861) 290 88 78
e-mail: info@penetron-krr.ru
www.penetron-krr.ru